

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖRAPUR 689

Készült: 2002.11.

Kiadva: 2008.01.

Tehergépjárművek, konténerszállító, elárusító járművek (pl. büfékocsi), lakókocsik, mélyhűtő kamrák, stb. padlójának bevonására poliészterre, alumíniumra, alapozott acéllemezre, horganyzott lemezre, betonra és fára. Különösen alkalmas friss áru, hús-, halszállító és hűtőkocsik (-30°C-ig bevizsgálva) gyártásánál, felújításánál.

Az élelmiszerekkel közvetlenül érintkezhet, fiziológiai hatása nincs. Nagy kopásállóság jellemzi. A bevizsgálási jegyzőkönyv rendelkezésre áll.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	poliuretán, kétkomponensű, oldószermentes	
Szín:	Szürke, kb. RAL 7037	
Sűrűség:		
- gyanta	kb. 1,5 g/cm ³	DIN 53479
- térhálósító	kb. 1,23 g/cm ³	
- keverék	kb. 1,45 g/cm ³	
Viszkozitás:		
- gyanta	kb. 12 000 mPas	Brookfield RVT
- térhálósító	kb. 100 mPas	
- keverék	kb. 3 600 mPas	
Térhálósító:	KÖRACUR TH 240	
Keverési arány:	4 : 1	súlyarány szerint
gyanta : térhálósító	3,2 : 1	térfogatarány szerint
Fazékidő:	kb. 40 perc	(20°C-nál) Kö-Norm

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

+20 - +22°C között



Munkaelőkészítés

A bevonandó felületnek vízszintesen kiegyenlítettnek, száraznak, tisztának és zsírmentesnek kell lennie. A bevonandó felületeket célszerű előkezelni a jobb tapadás érdekében.

A kezeletlen falemez nedvességtartalma nem haladhatja meg a 8-12%-ot. Ha magasabb nedvességtartalmat mérünk kezeljük le KÖRAPOX BS 85 epoxigyantás alapozóval ill. lezáróval. Szellőztetési idő: éjszaka. Azoknál a falemezeknél, amelyeket már korábban bevonattal láttak el, le kell teljesen csiszolni a nyers farétegig. Oda kell figyelni a falemezek összeillesztésére, amennyiben szükséges ki kell egyenlíteni a felületi hibákat. Ezeket a repedéseket kisimíthatjuk, kitölthetjük pl.: KÖRAPUR 666 kétkomponensű ragasztóval.

A poliészter anyagot (pl.: GFK lemez) jól fel kell csiszolni. A poliészter tartalmazhat leválasztó szereket, mint pl.: paraffint, mely esetben ajánlott a felületek homokszórása. A rozsdamentes és alumínium felületeket zsirtalanítani, felcsiszolni és KÖRABOND HG 86-al primerezni szükséges. Felhordandó mennyiség: kb. 30-50 g/m².

Alapozott acéllemezeket KÖRASOLV PU oldószerrel meg kell tisztítani, ezután erre vékony réteg KÖRAPUR 666 ragasztóanyagot kell tapadási hídként felvinni. Felhordandó mennyiség kb. 100-200 g/m².

Régi padlózatok javításánál különös gondot kell fordítani a felületek előkészítésére. A jobb eredmény elérése érdekében homokszórást alkalmazunk.

Felhordás

A gyantát és a térhálósítót 4 : 1 arányban keverjük össze (400ford/percen). Az összekevert masszát öntsük át egy másik, tiszta kannába és megint keverjük jól össze. A feldolgozást ezzel a második kannával végezzük. Az egész keverési folyamat ne tartson 5-8 percnél tovább. Egy keverési egység KÖRAPUR 689 = 15 kg, amely 3-4 mm rétegvastagságnál kb. 3 m² felületre elegendő. A két nagy összekevert részmennyiséget azonnal öntsük rá a padlózat kijelölt és előkészített felületére és fogazott simítóvassal dolgozzuk el. Az összekevert anyagot maximum 15 percen belül fel kell dolgozni.

Az így elkészített felület 6-8 óra múlva járható, 24-36 óra múlva teljesen kikeményedik. A magasabb hőfok rövidíti, az alacsonyabb pedig megnöveli a kötési időt. Függőleges vagy ferde felületeknél a kiöntőgyanta állóképességét KÖRATHIX PU adalékanyaggal növelhetjük. Az adalékmennyiség 0,1-1 %. KÖRATHIX PU adalékanyagot adjuk hozzá az „A” komponenshez, majd utána keverjük össze az edzővel („B” komponens). Figyelem: KÖRATHIX PU rövidíti a fazékidőt.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV PU

A munkaeszközöket a használat után azonnal meg kell tisztítani.

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Tárolás

Jól lezárt kannában +10 °C felett 12 hónapig tárolható.



BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

KÖRAPUR 689 A-komp	12 kg
KÖRAPUR 689 B-komp	3 kg

TERMÉKSZÁM

C 44853

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

