

## TERMÉKISMERTETŐ

www.ragasztastechnika.com

### GD 115 szürke

Készült: 2008.07.

Kiadva: 2009.10.

**Tömítőanyag a hőszigetelt üvegyártás területére. Oldószermentes, egykomponensű.**

- Fém távtartók furatainak lezárásához
- Jó tapadás üveghez, alumíniumhoz, horganyzott és rozsdamentes acélhoz
- Jó öregedésállóság

## TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Szintetikus kaucsuk (polyisobutylene), oldószermentes	
Szín:	Szürke	
Állapot:	Szilárd massa, csak magas hőmérsékleten, fűthető felhordó berendezéssel dolgozható fel	
Sűrűség:	Kb. 1,08 g/cm <sup>3</sup>	DIN 53479, +23 °C
Pára áteresztés:	< 0,21 g/m <sup>2</sup> •d	EN 1279.4 T4, C pont

## FELDOLGOZÁS

### Munkaelőkészítés

A felhordási felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírtmentesnek kell lennie. Üveg és fém felületek zsírtalanításához és tisztításához a **KÖRASOLV GL** oldószert használjunk (szintelen krepp papírral hordjuk fel).

Alapozás nem követelmény.

### Anyagfelhordás

**GD 115 szürke** tömítőanyagot felhasználásra kész állapotban szállítjuk. Feldolgozás előtt +110 °C - +130 °C hőmérsékletre kell felmelegíteni az anyagot. A feldolgozást az erre alkalmas fűthető felhordó berendezéssel végezzük (butil extrudáló).



---

## KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

---

### Tárolás

Hűvös, száraz és tiszta helyen tároljuk. Szobahőmérsékleten 24 hónapig tartható el.

---

## OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

---

Ragasztási felületek tisztításához: **KÖRASOLV GL**

---

## BIZTONSÁG

---

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

---

## KISZERELÉS

---

6,35 kg henger formájú tömb (Ø 190 mm / töltési magasság: 236 mm)  
4 db / karton

**A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.**

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.  
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens  
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

