

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖDIMELT IG

Készült: 2012.02.

Kiadva: 2013.05.

Oldószermentes, egykomponenses tömítőanyag

- Tömítéshez a többrétegű hőszigeteltüveg gyártás területére
- Jó tapadás üveghez, alumíniumhoz, horganyzott és rozsdamentes acélhoz
- Nagyon alacsony pára- és gázáteresztés

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Butilkaucsuk	
Szín:	Fekete	
Állapot:	Szilárd massa, csak +170 °C - +180 °C hőmérsékleten dolgozható fel	
Sűrűség:	Kb. 1,17 g/cm ³	DIN 53479, +23 °C
Tépő szilárdság:	≥ 4 N/mm	Kömmerling vizsgálati módszer
Gáz áteresztés:	< 0,01 g/m ² •h	EN 1279.4
Pára áteresztés:	< 0,2 g/m ² •d	EN 1279.4
Illékony összetevők:	≤ 0,6 %	EN 1279.6, G pont
Fogging:	Látható lecsapódás nélkül	EN 1279.6, C függelék
Penetráció:	Kb. 25 1/10 mm	DIN 51579 +50 g, +23 °C, 5 mp
MVI:	Kb. 165 cm ³ /10 perc	DIN ISO 1133, 2,16 kg, +180 °C

FELDOLGOZÁS

Munkaelőkészítés

A fugaoldaloknak és a ragasztási felületeknek száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie. A tisztításhoz, zsírtalanításához **KÖRASOLV GL** oldószert használjunk (színezetlen krepp papírral vigyük fel a felületekre).

Ragasztás

KÖDIMELT IG tömítőanyagot felhasználásra készen szállítjuk. A feldolgozás megfelelő olvasztó berendezéssel történik. A feldolgozási hőmérséklet +170 °C - +180 °C hőmérséklet között van.



KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Hűvös, tiszta és száraz helyen tárolandó. Szobahőmérsékleten legalább 24 hónapig eltartható.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER **KÖRASOLV GL**

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

6,5 kg karton (kúpos, magasság 165 mm, felül 238 x 218 mm)

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

