

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖRAPUR 280 F

Készült: 2013.10.

Kiadva: 2014.01.

Univerzális, oldószermentes ragasztóanyag szerelésekhez és javításokhoz az építő-, bútor-, szerelő- és javítóipar területére

- Sokoldalúan használható szerelési ragasztásoknál
- Nagyon jó tapadás fémekhez, faipari anyagokhoz, építőipari alapanyagokhoz, gipszkartonhoz, betonhoz és hőszigetelő anyagokhoz
- Szárnyragasztáshoz az alumínium-ablakgyártás területére
- Jó fugakitöltő
- Jó szilárdság

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	egykomponenses poliuretán, oldószermentes	
Szín:	bézs	
Sűrűség:	kb. 1,43 g/cm ³	DIN 53479
Viszkozitás:	paszta állagú, jó állékonyságú	
Bőrösödési idő:	kb. 6 perc	DIN 50 014 – NK 23/50-2
Nyírószilárdság: ^{1) 2) 3)}	kb. 10 Mpa	DIN EN 205

¹⁾ Vizsgálati feltételek: 23 °C-on, 50 % relatív páratartalom mellett (NK 23/50-2)

²⁾ 7 napos kikeményedési idő után NK 23/50-2 szerint

³⁾ Bükkfa

FELDOLGOZÁS

Munkaelőkészítés

A ragasztási felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírintesnek kell lennie. A jobb tapadás érdekében a ragasztandó felületeket szükséges előkészíteni, ez történhet mechanikusan vagy vegyi úton (**KÖRASOLV CR** vagy **KÖRASOLV PU**).

Ragasztás

A ragasztóanyagot egyoldalasan vigyük fel az egyik ragasztandó felületre. A ragasztandó alkatrészeket a bőrösödési időn belül illesszük össze, majd mechanikusan rögzítsük. Szórófejes flakonból a ragasztórétegre porlasztott vízzel gyorsíthatjuk a ragasztóanyag kikeményedését. Ez a művelet szükséges lehet párazáró és száraz anyagok ragasztásakor.

A kikötés során széndioxid szabadul fel, amelynek következtében a ragasztóanyag enyhén habosodik.



OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV PU

A munkaeszközöket a használat után azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Tárolás

+5 °C - +25 °C között 6 hónapig raktározható száraz helyen, zárt csomagolásban.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

300 ml / kartus (12 db / karton)
600 ml / fóliatömlő (12 db / karton)
30 kg / kanna

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

