

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖRABOND HG 81

Készült: 2008.12.

Kiadva: 2009.11.

Nem szívóképes felületek előkezeléséhez, mint fém (alumínium, acél, sárgaréz, cink) vagy műanyag (ABS, kemény PVC, Poliamid 6.6, üvegszál erősítéses poliészter, poliuretán).

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Műgyanta, oldószertartalmú
Szín:	Transzparens (barnás-sárgás)
Sűrűség:	0,8 g/cm ³
Anyagigény:	20-40 g/m ²
Állag:	alacsony viszkozitású

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

+10 - +35°C között

Munkaelőkészítés

Az előkezelendő felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie.

A ragasztandó részeket bekenjük KÖRABOND HG 81 primerrel, majd hagyjuk megszáradni. Akkor sikerül a legjobban a felhordás, ha egy finom szövésű törlőkendőt használunk. Ügyelni kell a felhordási irányra. A törlőkendőt gyakran kell cserélni.

A száradási idő kb. 10 perc. Az ezt követő ragasztást legkésőbb 24 órán belül el kell végezni. A túl rövid száradási idő és a szívóképes, porózus felületekre történő felhordás esetén a ragasztásnál kikeményedési hibák jelentkezhetnek.

Ismeretlen illetve új anyagok esetében előzetes vizsgálatok szükségesek.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV WL vagy KÖRASOLV CR



KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +10 °C felett 12 hónapig.

Elővigyázatossági óvintézkedések

A KÖRABOND HG 81 terméket soha nem szabad tisztítószerként alkalmazni friss, egykomponenses poliuretán tömítő- és ragasztóanyagoknál. Ez minden esetben kikeményedési hibához vezet.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

1 liter fémtartály (10 db/karton)
5 liter fémkanna
12 liter fémkanna

TERMÉKSZÁM

C 89075

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

