

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

Köracur TR 280

Készült: 2002.11.

Kiadva: 2008.04.01.

Poliizocianát alapú térhálósító hőmérséklet-, hidrolízis-, lágyítószer-, olaj-, zsír- és savállóság növelésére

- univerzálisan alkalmazható térhálósító a PUR és CR alapú ragasztóinkhoz
- közepes reakcióidő
- színtelen

TECHNIKAI ADATOK

| | |
|-----------------------------|--|
| Bázis: | poliizocianát, oldószeres |
| Szín: | színtelen |
| Sűrűség: | 1,01 g/cm ³ |
| Viszkozitás 20°C-on: | 10 mPas |
| Ragasztóanyagok: | Körabond, Köraplast, Körafix |
| Keverési arány: | 5-10 % |
| Fazékidő: | 4 - 6 óra Körafix sorozatú ragasztóanyag használatával 6 - 8 óra Körabond és Köraplast család használatával |

FELDOLGOZÁS

A kívánalmaknak megfelelő keverési arány szerint a ragasztóanyaghoz keverjük, amíg a keverék homogénné válik. A Köracur TR 280 hozzáadásával a kétkomponensű ragasztóanyagot a ragasztó ismertetőjében előírt fazékidőn belül fel kell dolgozni. Ez nagymértékben függ az adott ragasztóanyag összetevő komponenseitől (pl. polimerek, gyanták, oldószer) illetve a feldolgozás körülményeitől (levegő nedvességtartalma, hőmérséklet).

A fazékidő túllépése esetén a ragasztóanyag nehezen feldolgozhatóvá válik, és a viszkozitása megnő (sűrűbb lesz). Végezetül visszafordíthatatlanul térhálósodik.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Körasolv M, Körasolv CA



EGYÉB INFORMÁCIÓK

Tárolás

9 hónapig eltartható +18°C-on.

A készítmény csomagolását mindig tartsuk jól lezárva, száraz helyen, és biztosítsuk a levegő megfelelő páratartalmát.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

Fontos figyelmeztetés! Az oldószer gőzei robbanóképes elegyet képezhetnek. A munka alatt és után megfelelő szellőzést kell biztosítani. A munkaterületen és a szomszédos helyiségekben nyílt lángot használni tilos! Figyeljünk a szikraképződés elkerülésére: pl. ne dohányozzunk, ne hegesszünk. Használat után a tartályt jól zárjuk le. A maradékot tilos a csatornába önteni!

KISZERELÉS

0,9 kg-os fémtartály (6 db / karton)

TERMÉKSZÁM

C 41627

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

