

TERMÉKISMERTETŐ

www.eurotrade21.hu

KÖRAPUR 126

Készült: 2002.11.

Kiadva: 2008.01.

Rugalmas, egykomponensű ragasztóanyag álpadló-támasz ragasztásához. Alkalmos légtechnikai szűrők gyártásához is.

- Ásványi és fém aljzatokhoz, valamint lezárt nyers padlózathoz történő álpadló szereléshez
- Légtechnikai szűrők fém keretbe történő beragasztásához
- Jó nedvesség- és időjárásálló
- Kikeményedés után átfesthető
- Hőállóság -40°C és +80°C között (rövid ideig +120°C-ig)

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Egykomponensű poliuretán, levegő nedvességtartalmára térhálósodó	
Szín:	szürke	
Sűrűség:	kb. 1,2 g/cm ³	
Viszkozitás:	Pasztaszerű, kenhető, kinyomó pisztollyal felvihető, jó állékonyosságú	
Bőrösödési idő:	kb. 45 perc	DIN 50014 / NK 23/50-2
Kikeményedési idő:	kb. 3 mm (az első napon)	DIN 50014 / NK 23/50-2
Shore-A keménység:	kb. 50	DIN 53505
Szakító nyúlás:	kb. 500 %	DIN 53504
Szakító szilárdság:	kb. 1,8 N/mm ²	DIN 53504
Továbbszakadási szilárdság:	kb. 8 N/mm	DIN 53515
Építőanyag osztály:	B2	DIN 4102 1 rész + 4 rész

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

+5 - +35°C között

Munkaelőkészítés

A ragasztási felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírintesnek kell lennie. Műanyag és lakkozott felületek esetében a ragaszthatóság szempontjából mintaragasztás ajánlott.



Ragasztás

A ragasztóanyagot kenőlappal vagy kinyomó pisztollyal hordjuk fel az alapra.
A felhordandó mennyiség függ az alap felületi minőségétől, valamint a ragasztandó anyagoktól.
A ragasztandó anyagokat 10 percen belül illesszük és nyomjuk össze. Ajánlott a ragasztási kötés rögzítése a ragasztóanyag kikeményedéséig.
A magasabb hőmérséklet és a levegő magasabb páratartalma gyorsítja a kikeményedést.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV PU

A munkaeszközöket a használat után azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.
A **KÖRAPUR 126** használata során kerülni kell a még ki nem kötött anyag bőrrel való érintkezését. A feldolgozás során védőkesztyű használata ajánlott.

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Munkaeszköz

Simítólappal vagy kinyomó pisztollyal

Tárolás

+25 °C alatt 12 hónapig.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

600 ml fóliatömlő (1 karton = 12 fóliatömlő)

TERMÉKSZÁM

C 12154

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

