

MŰSZAKI ADATLAP

KÖDIPLAST CS

Általános tulajdonságok	Technológia / Bázis	Butilkaucsuk, oldószer tartalmú
	Terméktípus	Tömítőanyag
	Mechanikai tulajdonságok	Plasztikus
	Komponensek	Egykomponenses
	Szín	Szürke
	Termék előnyök	Kiváló időjárás ellenállóság és párazárás

Műszaki adatok

Általános

Fizikai tulajdonságok sűrűség szárazanyagtartalom súly szerint	1,44 g/cm ³ 85 %	DIN EN 542
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Tárolási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet Szórómennyiség	5 °C és 25 °C között 5 °C és 25 °C között 80 g/perc	KÖ-módszer 100005
Használati feltételek Feldolgozási hőmérséklet	-30 °C és 80 °C között	

Termék tulajdonságok

Alkalmazások	Alkalmazási területek	Építőipari felhasználás Ipari felhasználás Haszongépjárművek Fafeldolgozás
Feldolgozás	Megfelelő anyagok	Üveg Beton Fa Több egyéb anyag
	Konzisztencia	Pasztá állagú
	Felületre vonatkozó követelmények	Száraz Tiszta Zsírmentes
	Felület tisztítás	Körasolv GL
	Feldolgozási módszer	Felhordás fóliatömlős kinyomópisztollyal vagy kenőlappal

MŰSZAKI ADATLAP

Tisztítás	Szerszámok tisztítása	Körasolv PU
Utasítások	Stressz-repedés	PMMA, ABS, PC vagy PS műanyagok esetében sztrezz-repedés jöhet létre a tömítőanyaggal érintkezve, ezért teszteléssel kell meggyőződni a termék alkalmasságáról
	Dilatációs hézagtömítés	Nem alkalmas dilatációs hézagok tömítésére
	Összeférhetetlenség	Nem áll ellen olajnak, oldószernek és üzemanyagnak

További információk

Tárolás

A Ködiplast CS-t a fóliatömlőn feltüntetett eltarthatósági időn belül kell felhasználni. Az anyag legjobb eltarthatóságát a zárt, eredeti csomagolás és a megadott tárolási hőmérsékleten történő raktározás biztosítja.

Biztonság

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot az óvintézkedésekről és a biztonsági információkról. Minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.

Előkészítés

Néhány hordozó felület mechanikus előkezelést és / vagy tisztítószerrel, vagy alapozót igényel a jó tapadás elérése érdekében. A felületi követelményeket és a megfelelő tapadásnövelőket ezen adatlap Terméktulajdonságok részében találja meg.

Feldolgozás

A folyamat paraméterei megtalálhatók a táblázatban a műszaki adatokkal együtt. Az alacsony hőmérséklet ideiglenesen magasabb viszkozitást eredményez, ezért alacsonyabb a feldolgozási mennyiség és hosszabb a keményedési idő.

Tisztítás

A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani. A termék kikeményedése után csak mechanikusan távolítható el. Megfelelő tisztítószerrel található a termék tulajdonságait tartalmazó táblázatban. További információért forduljon hozzánk bizalommal.

Ártalmatlanítás

Biztonsági Adatlap szerint.

Kiszerezési egység

600 ml/fóliatömlő; 12 db fóliatömlő/karton

MŰSZAKI ADATLAP

FONTOS: A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelősége a termék rendeltetészerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatólagos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelősége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszegésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.