

TERMÉKISMERTETŐ

Köracur TH 650

Készült: 2008.12.

Kiadva: 2020.07.

Edző kétkomponenses poliuretán ragasztókhöz

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	MDI	
Szín:	barnás	
Sűrűség:	kb. 1,25 g/cm ³	DIN 53479
NCO-tartalom:	31 %	
Viszkozitás:	200 mPas	Brookfield RVT
Fazékidő:	az A-komponenstől függ	Kö-Norm 52102

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet: +15 °C és +25 °C között.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV PU

A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani. A megkötött anyagot csak mechanikusan lehet eltávolítani.

BIZTONSÁG

Óvintézkedések

Kerülje a közvetlen bőrrel való érintkezést, amikor a Köracur TH 650 termékkel dolgozik. Viseljen védőkesztyűt. A termék felmelegítése vagy porlasztása során veszélyes égési gázok képződhetnek. Tartsa be a biztonsági adatlap előírásait.

TÁROLÁS

+10 °C felett 12 hónapig raktározható

KISZERELÉS

1 kg, 10 kg, 30 kg, 250 kg

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

