

MŰSZAKI ADATLAP

KÖRAPUR 690

Általános tulajdonságok	Technológia / Bázis	Poliuretán, oldószer tartalmú
	Terméktípus	Bevonat
	Kikeményedés	Poliaddíciós térhálósodás
	Komponensek	Kétkomponenses
	A-komponens (gyanta)	Körapur 690
	B-komponens (edző)	Köracur TH 340
	Szín	szürke
	Termék előnyök	Bevont padlózatok csúszásmentes lezárásához. Élelmiszerekkel való közvetett érintkezéshez jóváhagyva (rendelkezésre áll tesztigazolás), így különösen alkalmas friss áru, hús-, halszállító és hűtőkocsik, valamint hűtőházak építésénél, gyártásánál, felújításánál (-30 °C-ig tesztelve).

Műszaki adatok

Körapur 690 A-komponens

Fizikai tulajdonságok sűrűség	1,70 g/cm ³	DIN EN 542
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Raktározási hőmérséklet Viszkozitás	10 °C és 30 °C között 150 000 mPas	KÖ-metódus 100000; 23 °C

Köracur TH 340 B-komponens

Fizikai tulajdonságok sűrűség NCO-tartalom	1,10 g/cm ³ 10,5 %	DIN EN 542
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Raktározási hőmérséklet Viszkozitás	10 °C és 30 °C között 2 200 mPas	KÖ-metódus 100000; 23 °C

MŰSZAKI ADATLAP

Általános

Fizikai tulajdonságok sűrűség	1,50 g/cm ³	DIN EN 542
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Keverési arány (A-komp : B-komp) súlyarány szerint	3,0 : 1	
Feldolgozási hőmérséklet	20 °C és 25 °C között	
Nyitott idő	0,5 óra	
Viszkozitás	25 000 Mpas	KÖ-metódus 100003; 23 °C
Kikeményedés Fazékidő	120 perc	KÖ-metódus 100178; 23 °C

Termék tulajdonságok

Alkalmazások	Alkalmazási területek	Építőipari felhasználás Ipari felhasználás Haszongépjárművek
	Speciális felhasználás	Sima felületű padlók vagy tetők csúszásmentesítésére hűtőkocsikban, hűtőházakban, konténerekben, értékesítő járművekben, sürgősségi járművekben, mentőautókban, lakókocsikban, lakóautókban, hajó fedélzeteknél, stb.
Feldolgozás	Alkalmazás anyagok	Több alumínium-ötvözet Több acél-ötvözet Poliuretán (PUR) Több kompozit anyag (CFK, GFK) Beton Fa Több egyéb anyag
	Konzisztencia	Pasztá állagú
	Felületre vonatkozó követelmények	Száraz Tiszta Zsírmentes Pormentes
	Feldolgozási metódus	Felhordás festőhengerrel
Tisztítás	Szerszámok tisztítása	Körasolv PU
Utasítások	Nedvességre érzékeny	A ragasztó komponensek a feldolgozás előtt vagy alatt nem érintkezhetnek nedvességgel

MŰSZAKI ADATLAP

További információk

Tárolás

A Körapur 690-et a tartályon feltüntetett eltarthatósági időn belül kell felhasználni. Az anyag legjobb eltarthatóságát a zárt, eredeti tartály és a megadott tárolási hőmérsékleten történő raktározás biztosítja.

Biztonság

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot az óvintézkedésekről és a biztonsági információkról. Minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.

Előkészítés

Néhány hordozó felület mechanikus előkezelést és / vagy tisztítószer, vagy alapozót igényel a jó tapadás elérése érdekében. A felületi követelményeket és a megfelelő tapadásnövelőket ezen adatlap Terméktulajdonságok részében találja meg.

Feldolgozás

A folyamat paraméterei megtalálhatók a táblázatban a műszaki adatokkal együtt. Az alacsony hőmérséklet ideiglenesen magasabb viszkozitást eredményez, ezért alacsonyabb a feldolgozási mennyiség és hosszabb a keményedési idő.

Tisztítás

A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani. A termék kikeményedése után csak mechanikusan távolítható el. Megfelelő tisztítószerrel található a termék tulajdonságait tartalmazó táblázatban. További információért forduljon hozzánk bizalommal.

Ártalmatlanítás

Biztonsági Adatlap szerint.

Kiszerelési egység

6 kg keverési egység (4,5 kg Körapur 690 A-komp + 1,5 kg Köracur TH 340 B-komp)

FONTOS: A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelőssége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatólagos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelőssége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszegésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követélessorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.