

MŰSZAKI ADATLAP

KÖRABOND HG 83

Általános tulajdonságok	Technológia / Bázis	Tapadásközvetítő, oldószer tartalmú
	Terméktípus	Tapadás elősegítő, tisztító
	Kikeményedés	Fizikai és kémiai
	Komponensek	Egykomponenses
	Szín	Átlátszó, kissé sárgás
	Termék előnyök	Nincs filmképződés Különösen alkalmas rugalmas Körapop ragasztó- és tömítőanyagokhoz

Műszaki adatok

Általános

Fizikai tulajdonságok sűrűség	0,77 g/cm ³	DIN EN ISO 2811-1
Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek Tárolási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet Nyitott idő Várakozási / kilevegőzési idő Anyagigény	10 °C felett 10 °C és 35 °C között 24 óra 10 perc 20 g/m ²	

Termék tulajdonságok

Alkalmazások	Alkalmazási területek	Nem szívóképes felületek ragasztás előtti előkészítéséhez, tisztításához
Feldolgozás	Megfelelő anyagok	Különféle rozsdamentes acélok Több alumínium ötvözet Több acél ötvözet Acrylnitril-Butadien-Styrol-Kopolimer (ABS) Polyamid (PA) Polyvinylchlorid (PVC) SMC üvegszálalás műanyag (sheet moulding compound) Üveg Más nem szívóképes felületek
	Konzisztencia	Alacsony viszkozitású

MŰSZAKI ADATLAP

	Felületre vonatkozó követelmények	Száraz Tiszta Zsírmentes Pormentes
Utasítások	További irányelvek	TechInfo TI 018
	Összeférhetőség 1K-PUR ragasztóanyagokkal	Körabond HG 83 nem alkalmas a friss 1K-PUR ragasztóanyagok eltávolításához vagy simításához fugázásnál. Ezekben az esetekben kikeményedési problémák fordulhatnak elő.

További információk

Tárolás

A Körabond HG 83-at a csomagoláson feltüntetett eltarthatósági időn belül kell felhasználni. Az anyag legjobb eltarthatóságát a zárt, eredeti csomagolás és a megadott tárolási hőmérsékleten történő raktározás biztosítja.

Biztonság

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot az óvintézkedésekről és a biztonsági információkról. Minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.

Előkészítés

A ragasztandó felületeknek száraznak, tisztának, por- és zsírmentesnek kell lenniük.

Feldolgozás

A Körabond HG 83-at vigye fel a ragasztandó felületekre, és hagyja megszáradni. Az alkalmazást egy irányban, szálmentes ruhával végezze. Gyakran cserélje ki a ruhát. A várakozási / kilevegőzési idő a fenti műszaki adatok táblázatban található. A ragasztót vagy a tömítőanyagot a Körabond HG 83 nyitott idején belül kell felhordani az optimális tapadás érdekében. Ne használja a Körabond HG 83-at szívóképes és porózus aljzatokon. Új anyagok vagy alkalmazások esetében az alkalmasságot előzetes vizsgálatokkal kell megerősíteni.

Ártalmatlanítás

Biztonsági Adatlap szerint.

Kiszerezési egység

1 liter/doboz; 10 db/karton

FONTOS: A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelősége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatóságos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelősége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszűnésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.