

## MŰSZAKI ADATLAP

# KÖRATAN UK 1000

Általános tulajdonságok	Technológia / Bázis	Sztirolkaucsuk, oldószer bázisú
	Terméktípus	Ragasztóanyag
	Kikeményedés	Fizikai
	Komponensek	Egykomponenses
	Szín	Fekete

## Műszaki adatok

### Általános

<b>Fizikai tulajdonságok</b> sűrűség száranyagtartalom súly szerint	1,00 g/cm <sup>3</sup> 75 %	
<b>Feldolgozási tulajdonságok és paraméterek</b> Tárolási idő Tárolási hőmérséklet Feldolgozási hőmérséklet Nytott idő Kilevegőzési idő Anyagigény	24 hónap 15 °C és 25 °C között -5 °C és 35 °C között 10 perc 0,5 perc 200 - 300 g/m <sup>2</sup>	KÖ-módszer 100144

## Termék tulajdonságok

Alkalmazások	Alkalmazási területek	Építőipari felhasználás Ipari felhasználás
	Speciális felhasználás	EPDM és butil fólia az építőiparban szokásos alapokhoz, mint pl.: beton, falazat, fa, alumínium, acél, bitumen történő ragasztásához; átlapoló kötésekhöz is alkalmas
Feldolgozás	Megfelelő anyagok	Bitumen Több alumínium ötvözet Több acél ötvözet EPDM Butil Üveg Beton Ásványi anyagok Fa
	Konzisztencia	Pasztá állagú
	Felületre vonatkozó követelmények	Száraz Tiszta

## MŰSZAKI ADATLAP

		Zsírmentes Pormentes
	Feldolgozási módszer	Felhordás fóliatömlős kinyomópisztollyal vagy kenőlappal
Tisztítás	Szerszámok tisztítása	Helmitin® 676/2
Utasítások	Különleges utasítások	A műanyag fóliák eltérő összetétele és minősége miatt előzetes ragasztási vizsgálatokat kell végezni.

### További információk

#### Tárolás

A **Köratan UK 1000** ragasztót a fóliatömlőn feltüntetett eltarthatósági időn belül kell felhasználni. Az anyag legjobb eltarthatóságát a zárt, eredeti csomagolás és a megadott tárolási hőmérsékleten történő raktározás biztosítja.

#### Biztonság

Használat előtt olvassa el a biztonsági adatlapot az óvintézkedésekről és a biztonsági információkról. Minden vonatkozó biztonsági előírást be kell tartani.

#### Előkészítés

Néhány hordozó felület mechanikus előkezelést és / vagy tisztítószert, vagy alapozót igényel a jó tapadás elérése érdekében. A felületi követelményeket és a megfelelő tapadásnövelőket ezen adatlap Terméktulajdonságok részében találja meg. A ragasztandó anyagféleségek sokszínűsége miatt ajánlott a tapadást és a

kompatibilitást előzetes tesztek során vizsgálni.

#### Feldolgozás

A folyamat paraméterei megtalálhatók a táblázatban a műszaki adatokkal együtt. Az alacsony hőmérséklet ideiglenesen magasabb viszkozitást eredményez, ezért alacsonyabb a feldolgozási mennyiség és hosszabb a keményedési idő.

#### Tisztítás

Helmitin® 676/2. A szerszámokat használat után azonnal meg kell tisztítani. A termék kikeményedése után csak mechanikusan távolítható el.

#### Ártalmatlanítás

Biztonsági Adatlap szerint.

#### Kiszerezési egység

600 ml/fóliatömlő; 12 db fóliatömlő/karton

**FONTOS:** A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelőssége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

**KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA:** A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatolagos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelőssége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszegésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.