

## TERMÉKISMERTETŐ

### Helmitin® 3280/12

Készült: 2017.03.

Kiadva: 2020.08.

**Poliuretán bázisú, oldószeres alapozó és előkenő.**

- Laza szerkezetű és zsíros bőrök előkenéséhez, a bőr rostszerkezetének stabilizálásához cipőipari bőr felsőrészeknél és bőrtalpaknál - poliuretán bázisú talpragasztókkal együtt alkalmazva
- Egy- és kétkomponenses termékként is alkalmazható
- 3 – 5 % edző hozzáadásával növelhető a termék hővel, nedvességgel és olajjal szembeni ellenállóság

## TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	poliuretán
Szín:	sárgás
Sűrűség 20 °C-on:	kb. 0,88 g/cm <sup>3</sup>
Viszkozitás 20 °C-on:	kb. 480 mPas
Eltarthatóság:	12 hónap

## FELDOLGOZÁSI UTASÍTÁSOK

- Felhordás: ecset, henger, szórás
- A bőryanag felületét fel kell csiszolni és be kell kenni egyenletesen Helmitin® 3280/12 termékkel
- Edző: 3 – 5 % Helmitin® 49631, Härter 3FE
- Fazékidő: legfeljebb 24 óra (3 % edző), az edzőtől függően
- Száradási idő: kb. 15 perc (műanyagoknál kb. 1 óra)
- Beállítási idő: kb. 48 óra
- Hígító / tisztítószer: Helmitin® 683
- Száradás után poliuretán bázisú talpragasztót kell alkalmazni
- A Helmitin® 3280/12 anyaggal alapozott / előkent cipő alkatrészek napokig tárolhatók

## TÁROLÁS

Eredeti, lezárt csomagolásban, nap, por, nedvesség és magas hőmérséklet ellen védeni szükséges. Tiszta és száraz feltételek mellett tárolandó +15 °C – +35 °C között. +5 °C alatt a termék besűrűsödhet (zselésedés), de melegítés után újra felhasználható.

## CSOMAGOLÁSI EGYSÉG

15 kg / fém kanna

## BIZTONSÁG

Kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap biztonságos kezelésre vonatkozó utasításait.

