

TERMÉKISMERTETŐ

www.ragasztastechnika.com

KÖRABOND PUR 54

Készült: 2016.06.

Kiadva: 2016.06.

Poliuretán bázisú előkenő

- Borzolt és borzolatlan PUR cipőtalpak előkészítésére
- PUR habosítás tapadásközvetítője
- Fluoreszkáló (folyamatellenőrzéshez alkalmazható)

Műszaki adatok

Bázis:	Poliuretán, oldószeres	
Szín:	Színtelen	
Sűrűség:	0,85 g/cm ³	
Viszkozitás +20 °C-nál:	30 mPas	
Felhordás módja:	Ecset vagy gép	
Térhálósító:	KÖRACUR TR 400, TR 280, TR 203	
Keverési arány:	5 – 10 %	
Fazékidő:	4 – 6 óra	KÖRACUR TR 400 használatával
	6 - 8 óra	KÖRACUR TR 280 használatával
	20 - 24 óra	KÖRACUR TR 203 használatával
Nyitott idő:		
- előkenés:	20 perc – 3 hét (anyagtól függ)	
- habosítás:	10 perc – 3 nap (anyagtól függ)	

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet

Az előkenőt / ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt. A lehűlt előkenőt / ragasztóanyagot legalább 3 napon át tartsuk szobahőmérsékleten és felhasználás előtt jól keverjük fel.



Előkészítés

PUR cipőtalp ragasztási felületét - amennyiben lehetséges - csiszolni, borzolni kell. A talpon levő szennyeződések (festék, formaleválasztó) **Körabond PUR 53-** al lemosni szükséges.

Ragasztófelhordás

A megfelelően előkészített ragasztási felületeket **Körabond PUR 54 + 5 - 10 % térhálósító** keverékével (Köracur TR 400, TR 280, TR 203) egyenletesen kenjük be. Legalább 20 perc száradási idő eltelte után lehet a főkenő (aktívkenő) ragasztóanyagot felhordani.

PUR - habosítás

A megmunkálendő anyagot - amennyiben lehetséges – borzolni kell. A megfelelően előkészített ragasztási felületeket **Körabond PUR 54 + 5 - 10 % térhálósító** (Köracur TR 400, TR 280, TR 203) keverékével egyenletesen kenjük be. Legalább 10 perc száradási idő eltelte után következhet a PUR-habosítás (öntés).

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

Körasolv M, Körasolv CA

EGYÉB INFORMÁCIÓK

Tárolás és eltarthatóság

Zárt, eredeti csomagolásban +18 °C-on 6 hónapig tartható el.

A tartály munka és tárolás közben legyen zárt állapotban az oldószer gyors párolgása miatt.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

10 kg / kanna

TERMÉKSZÁM

C 28521

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

