

## TERMÉKISMERTETŐ

[www.ragasztastechnika.com](http://www.ragasztastechnika.com)

### Körapren 1075

Készült: 2007.05.

Kiadva: 2008.04.01.

#### Polikloroprén alapú felsőrészagasztó

- Előkészítéshez / kasírozáshoz
- Kézi fárafoglaláshoz
- Fedő talpbélés beragasztáshoz
- Hosszú nyitott idejű
- Magas hőállóságú

#### TECHNIKAI ADATOK

<b>Bázis:</b>	polikloroprén, oldószeres
<b>Szín:</b>	sárgás
<b>Sűrűség:</b>	0,85 g/cm <sup>3</sup>
<b>Viszkozitás 20°C-on:</b>	4000 mPas
<b>Felhordási mód:</b>	ecset vagy gép
<b>Nyitott idő:</b>	15 perc – 2 óra

#### FELDOLGOZÁS

##### Feldolgozási hőmérséklet

A ragasztóanyagot és a ragasztandó alkatrészeket ne használjuk +18°C alatt.  
A lehűlt ragasztóanyagot több napon át tartasuk szobahőmérsékleten és felhasználás előtt jól keverjük fel.

##### Előkészítés

A ragasztási felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírmentesnek kell lennie

##### Felhordás

Mindkét ragasztási felületet egyenletesen bekenni Körapren 1075-tel.  
A szívóképes anyagokra kétszer kell a ragasztóréteget felvinni.  
Kb. 15 perces száradási idő eltelte után a ragasztandó alkatrészeket egymáshoz illesztjük, és préseljük.  
A présnyomás függ az anyagvastagságtól, a préselési idő általában 3-8 másodperc.



---

## OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

---

Helmitin 676/2

## EGYÉB INFORMÁCIÓK

---

### Felhordás

Ecsettel vagy géppel

### Tárolás

6 hónapig eltartható +18°C-on.

A munkahelyi tárolóedényt és a készítmény csomagolását mindig tartsuk jól lezárva, így az oldószer elpárolgását elkerülhetjük.

## BIZTONSÁG

---

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük, vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

## KISZERELÉS

---

15 kg-os fémtartály

## TERMÉKSZÁM

---

C 54145

**A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.**

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.  
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens  
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.

