

TERMÉKISMERTETŐ

<https://ragasztastechnika.com>

KÖRABOND HG 17

Kiadva: 2018.01.

Fekete primer (alapozó), amely növeli a szélvédőragasztó tapadását és UV ellenállóságát. Kiválóan alkalmas üveg, alumínium, acél és műanyag felületek előkészítéséhez.

TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Szintetikus műgyanta, oldószertartalmú, nedvesség hatására keményedő
Szín:	fekete
Sűrűség:	0,95 g/cm ³
Állag:	folyékony

FELDOLGOZÁS

Feldolgozási hőmérséklet
+10 - +35°C között

Munkaelőkészítés

A ragasztási felületnek tisztának, száraznak, por- és zsírtmentesnek kell lennie.

A ragasztandó felületeket először tisztítani, zsírtalanítani szükséges **Körasolv GL**, **Körasolv WL**, **Körasolv PU** vagy **Körasolv CL 17** termékkel, csak ezt követően lehet felhordani a **KÖRABOND HG 17** alapozót. Használat előtt fel kell rázni a tartályt (legalább 1 perc). A termék gyors száradása miatt használat után azonnal vissza kell zárni a zárókupakot. Ügyelni kell a primer megfelelő száradására mielőtt a ragasztót használjuk.

Száradási idő kb. 3 perc. A ragasztó- vagy tömítőanyagot 24 órán belül fel kell hordani az alapozott felületekre a maximális tapadás elérése érdekében.

Ajánlott a termék alkalmasságáról saját vizsgálati módszerekkel meggyőződni.

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Tárolás

Jól lezárt csomagolásban, +5 °C - +25 °C között 12 hónapig.

A termék gyúlékony. Sugárzó hőhatástól óvni kell; eredeti csomagolásban száraz és jól szellőző helyen tárolandó. Gyermekek elől elzárandó.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

250 ml tartály (12 db / karton)
50 ml tartály

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük, vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.