

TERMÉKISMERTETŐ
<https://ragasztastechnika.com>
KÖRACUR PU

Készült: 2008.06.

Kiadva: 2008.10.

Gyorsító adalék kétkomponenses poliuretán ragasztóhoz.
TECHNIKAI ADATOK

Bázis:	Szerves vegyület		
Szín:	Enyhén sárgás		
Sűrűség:	1,0 g/cm ³	DIN 53479	
Viszkozitás:	60 mPas	Brookfield RVT	

FELDOLGOZÁS
Feldolgozási hőmérséklet

+15 - +25°C között

Feldolgozási utasítások

Az A vagy B komponensekhez adjuk hozzá cseppenként a gyorsítót, vagy a feldolgozás előtt közvetlenül a ragasztóanyag keverékhez adagoljuk, majd intenzíven összekeverjük.

A kívánt fazékidőt próbaragasztásokon keresztül szükséges beállítani, kitapasztalni. Az alábbi táblázat ebben nyújt segítséget.

Példa: 900 g szendvicspanel ragasztó (700 g Körapur 648 és 200 g Köracur TH 650) gyorsításához szükséges **KÖRACUR PU** adalék:

		200 g Köracur TH 650 térhálósítóhoz					
		KÖRACUR PU					
Fazékidő (perc)	Könnyű terhelhetőség (óra)	csepp		gramm		ml	
		10 °C	20 °C	10 °C	20 °C	10 °C	20 °C
10	1,5	50	25	2,5	1,25	2	1
15	2	30	15	1,5	0,75	1,2	0,6
20	3	20	10	1	0,5	0,8	0,4
30	4	10	5	0,5	0,25	0,4	0,2
60	6	6	3	0,3	0,15	0,24	0,12
90	8	2	1	0,1	0,05	0,08	0,04
120	12	-	-	-	-	-	-

Az adagoláshoz olyan szemcseppentőt érdemes használni, amely kb. 2 mm átmérőjű cseppeket hoz létre.

OLDÓ- ÉS TISZTÍTÓSZER

KÖRASOLV PU

KÜLÖNLEGES UTASÍTÁSOK

Tárolás

+10 °C felett 12 hónapig tartható el.
Nedvességtől óvni kell.

BIZTONSÁG

A termék helyes kezelésével kapcsolatban kérjük vegye figyelembe a biztonsági adatlap instrukcióit és a termék csomagolásán található címke biztonsági utalásait. Különösen ügyeljen a veszélyes anyagok kezelésére vonatkozó rendelkezésekre és a hulladék ártalmatlanítás előírásaira. A biztonsági adatlapot mindig tartsa elérhető helyen, mert értékes utalásokat tartalmaz a hulladék helyes ártalmatlanításával kapcsolatban és baleset esetén szükséges tennivalókra vonatkozóan.

KISZERELÉS

50 g Üvegfiola

TERMÉKSZÁM

C 89078

A biztonságtechnikai adatokkal kapcsolatban kérjük vegye igénybe a biztonsági adatlapot.

Gyártó: KÖMMERLING CHEMISCHE FABRIK GMBH & CO.
Postfach 2165 D-66929 Pirmasens, Zweibrücker Straße 200 D-66954 Pirmasens
Telefon: 0049 6331 56-27 16 Telefax: 0049 6331 56-21 35

Rámutatunk arra, hogy a megadott értékek a laborban keletkeztek, ezeket a feldolgozás gyakorlati feltételeinek és az Ön egyéni termékeinek figyelembevételével még egyszer saját tapasztalat alapján felül kell vizsgálni. Ez az utalás nem a jótállás hiányából ered. A jótállás változatlanul garantálja termékeink magas minőségét.