

MŰSZAKI ADATLAP

ULTRAFLEX 56

| | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|
| Ragasztó típusa | Oldószeres poliuretán ragasztóanyag | |
| Termékelőnyök | Kiváló lágyítószer és öregedés ellenállóság Kétkomponenses feldolgozásnál jó hőállóság | |
| Tipikus alkalmazási területek | Ez a termék alkalmas számos műanyag (poliolefin fóliák előkezelés utáni) egymáshoz való kontakt ragasztására. | |
| Megfelelő anyagok | Műanyag, fa, bőr, textil, préselt karton és fém (fém alapozóval), SAN, ABS, PVC (lágy és kemény), polikarbonát, PMMA (plexi), poliamid, politeraftalát fóliák, cellulóz-észter, PUR, elasztomerek (különösen nitrilgumi vulkanizátumok). | |
| Tulajdonság | Érték | |
| | A-komponens Ultraflex 56 | B-komponens Härter 2 |
| Szín: | színtelen | sárgás-átlátszó |
| Szárazanyag tartalom: | kb. 22 % | - |
| Izocianát-tartalom: | - | kb. 13,3 % |
| Sűrűség: | kb. 0,88 g/cm ³ | kb. 1,17 g/cm ³ |
| Viszkozitás (Brookfield 20 °C-nál) | kb. 3600 mPas | kb. 1600 mPas |
| Eltarthatóság | 12 hónap | 12 hónap |

* A viszkozitás megadott értéke 20 °C-os hőmérsékletre és a gyártás idejére vonatkozik. A tárolási időszak alatt kisebb változások történhetnek.

Feldolgozás

Ragasztási folyamat:

- B-komponens keverési arány: 5 %
- fazékidő: kb. 12 óra
- felhordás: ecset, kenőlap, henger
- száradási idő: kb. 10 perc
- nyitott idő: kb. 20 perc
- anyagigény: kb. 150 – 200 g/m²

Ez a termék használható a Härter 2 edzővel vagy anélkül. A 5%-os edző hozzáadása növeli a ragasztófilm szilárdságát és a hőállóságot. Köracur TR 400, Köracur TR 280 és Helmitin 49631 edzők is alkalmazhatók.

Előkészítés:

A ragasztási felületeknek tisztának, száraznak és zsírmentesnek kell lenniük. A gumit és a bőrt érdesíteni kell, a gumit halogénezni is szükséges ragasztás előtt Icortin vagy Halosol termékekkel. A formaleválasztó anyagokat el kell távolítani. A PUR, PMMA, PA és cellulózésztereket fel kell csiszolni.

Ragasztó alkalmazása:

MŰSZAKI ADATLAP

A ragasztót mindkét ragasztási felületre ecsettel, spatulával vagy hengeres felhordó géppel kell felvinni.

Hideg ragasztás: 5-10 perc száradási idő után illessze össze a ragasztandó részeket, és nyomja össze őket.

Meleg ragasztás: Hagyja a ragasztófilmet teljesen megszáradni (legalább 30 percig). Melegítse fel a ragasztandó részeket kb. 80 °C-ra, majd azonnal illessze össze és préselje. A nagy igénybevételű kötéseket a présben kell lehűteni.

Kompatibilis oldó- és tisztítószer

Körasolv PU, Helmitin 683

Csomagolási egység

0,8 kg/fém doboz (6 db/karton)
15 kg/fém kanna
24 kg/fém kanna

Tárolási feltételek

Zárt eredeti csomagolásban, napfénytől, portól, nedvességtől és magas hőmérséklettől védve. Tiszta és száraz helyen, +15 °C és +35 °C között tárolja.

Az ártalmatlanításra vonatkozó megjegyzések

Az ártalmatlanítással kapcsolatos információkért olvassa el a biztonsági adatlapot.

Biztonsági utasítások

A biztonsági utasításokat lásd a biztonsági adatlapon.

FONTOS: A megadott információk, specifikációk, eljárások és ajánlások (az Információk) tapasztalatainkon alapulnak, és feltételezzük, hogy helyesek. Nem vállalunk garanciát az információk pontosságával vagy teljességével kapcsolatban, vagy hogy a termék használata nem vezet veszteséghez, károsodáshoz vagy a kívánt eredmény eléréséhez. A vevő kizárólagos felelőssége a termék rendeltetésszerű használatra való alkalmasságának ellenőrzése és meghatározása. Az ellenőrzéseket meg kell ismételni, ha az anyagok vagy a körülmények bármilyen módon megváltoznak. Egyetlen alkalmazott, kereskedő vagy képviselő sem jogosult a helyzet megváltoztatására vagy a teljesítési garancia nyújtására.

KÖZLEMÉNY A FELHASZNÁLÓ SZÁMÁRA: A termék megrendelésével / átvételével Ön elfogadja a régióra vonatkozó H.B Fuller Általános Szerződési Feltételeket. Ha még nem kapta meg, kérjen másolatot. Ezek a feltételek tartalmazzák a hallgatólagos garanciákra vonatkozó felelősség elengedését (ideértve, de nem kizárólagosan az adott célra való alkalmasság kizárását) és a felelősség korlátozásait. Egyéb feltételeket elutasítunk. Minden esetben a következők érvényesek: (1) H. B. Fuller együttes felelőssége a szerződéses követelésekkel, a büntető kártérítéssel (ideértve a gondatlanságot), a jogi kötelezettségek megszégésével, a megtévesztéssel, a szigorú felelősségvállalással vagy más okokkal kapcsolatban felhozott bármely követelés vagy egymással összefüggő követeléssorozat keretében, illetve a sérült termékek vagy a sérült termékek vételárának megtérítése tekintetében korlátozza magát. (2) H.B. Fuller nem vállal felelősséget a nyereség elvesztéséért, a szerződések elvesztéséért, az üzleti veszteségekért, a vevőközönség csökkenéséért vagy egyéb közvetlen vagy következményes károkért a termékek nyújtása miatt vagy azzal összefüggésben. (3) E feltételek mellett semmi sem zárja ki vagy korlátozza H.B. Fuller felelősségét csalás, súlyos gondatlanság, halál vagy személyi sérülés miatt, amelyet gondatlanság, vagy a kötelező rendelkezések megsértése okozott, kivéve, ha ezt a törvény megengedi.